













TECHNICKÉ PARAMETRY

TECHNICAL PARAMETERS / TECHNISCHE PARAMETER / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / TECHNIQUE PARAMÈTRES

TECHNICKÉ PARAMETRY		NORMA	JEDNOTKA	HODNOTA
TECHNICAL PARAMETERS		NORM	UNIT	VALUE
TECHNISCHE PARAMETER		NORME	EINHEIT	WERT
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		СТАНДАРТ	ЕДИНИЦА	ЗНАЧЕНИЕ
TECHNIQUE PARAMÈTRES		NORME	UNITÉ	VALEUR
Rozměr palubky Plank size / Planke-Dimension / Размер планки / Dimension de la planche		EN ISO 24342	mm	900 × 150 1 200 × 180 1 829 × 180
Rozměr dlaždice Tile size / Fliese-Dimension / Размер плитки / Dimension du carreau		EN ISO 24342	mm	900 × 300 450 × 450
Pravouhlost palubky Plank Squareness / Planke-Rechtwinkligkeit / Прямоугольность планки / Orthogonalité de la planche		EN ISO 24342	mm	(≤ 0,35 × ≤ 0,25)
Pravouhlost dlaždice Tile Squareness / Fliese-Rechtwinkligkeit / Прямоугольность плитки / Orthogonalité du carreau		EN ISO 24342	mm	≤ 0,25 (900 × 300) ≤ 0,35 (450 × 450)
Trvalá deformace Residual indentation / Resteindruck / Остаточная деформация / Déformation permanente		EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1
Rozměrová stálost Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Постоянство размеров / Stabilité des dimensions		EN ISO 23999	%	≤ 0,25
Stálobarevnost při umělém osvětlení Colour fastness to artificial light / Lichtechtheit / Светостойкость / Teinte de la couleur à la lumière artificielle		EN ISO 105-B02 (method 3)	Stupeň degree / Grad / Класс / degré	min. 6
Ohebnost Flexibility / Flexibilität / Гибкость / Souplesse		ISO 24344 method A	Ø trnu (mm) Ø Mandrel(mm) Ø Kerndurchmesser (mm) Ø диаметр (MM) Ø Calibre initial (mm)	20
Reakce výrobku na oheň Flammability / Brandverhalten / Горючесть / Inflammabilité		EN 13501 - 1	Stupeň degree Grad/ Класс degré	B _{fl-s1}
Protikluznost Anti-slipping / Rutschfestigkeit / Противоскользящие характеристики / Anti dérapant		EN 14041 DIN 51130	- -	DS R 11
Vliv kolečkové židle Castor chair resistance Stuhlrollenbeanspruchung / Устойчивость к роликовым стульям / Résistance aux sièges sur roulettes		EN 425	-	Vyhovuje meets / entspricht / соответствует / convientà
Podlahové topení Floor heating / Flusbodenheizung / Для полов с подогревом / Chauffage au sol		-	-	Vyhovuje meets / entspricht / соответствует / convientà
Teplná vodivost Thermal conduction / Wärmeleitfähigkeit / Теплопроводность / Conductivité thermique		ČSN EN 14041	W/(m.K)	0,17
Odolnost proti bakteriím Resistance to bacteria / Bakterienbeständigkeit / Стойкость к бактериям / Résistance aux bactéries		EN ISO 846	-	Vyhovuje meets / entspricht / соответствует / convientà
VOC				Vyhovuje meets / entspricht / соответствует / convientà
Emise formaldehydu Formaldehyde emission / Formaldehydemissionen/ эмиссия формальдегида / Emission de formaldéhyde		EN 14041		E1

Rozměr (mm) DIMENSION (mm) AUSMASS (mm) РАЗМЕР (MM) DIMENSION (mm)	900 x 150 Imperio		1 200 x 180 Thermofix WOOD		1 829 x 180 Thermofix ART		450 x 450 Thermofix STONE/TEXTILE		900 x 300 Thermofix STONE/TEXTILE	
Tloušťka (mm) Thickness (mm) Gesamtdicke (mm) Толщина (MM) Épaisseur (mm)	1,5	2,2 ¹⁾	2,0	2,5 ¹⁾	2,2 ²⁾	2,0	2,5 ¹⁾	2,0	2,5 ¹⁾	
Tloušťka nášlapné vrstvy (mm) Wear layer thickness (mm) Nutzschichtdicke (mm) Толщина ходового слоя (MM) Épaisseur de la couche d'usure (mm)	0,3	0,55	0,4	0,8	0,6	0,4	0,8	0,4	0,8	
Plošná hmotnost (informativní) (kg/m²) Area weight (kg/m ²) Flächengewicht (kg/m ²) Масса единицы площади (кг / м ²) Total du poids à la superficie (kg/m ²)	2,2	3,2	3,0	3,6	3,2	3,0	3,6	3,0	3,6	
Počet kusů v kartonu Piece number in cardboard box Stückzahl im Karton количество штук в коробке Nombre de pièces dans le carton	32	30	20	16	12	24	20	16	12	
Informativní hmotnost kartonu (kg) Informative volume of cardboard box (kg) Kartongewicht informatik (kg) примерный вес коробки (Kg) Poids indicatif carton (kg)	10,0	13,5	13,5	13,0	15,0	16,5	16,0	13,8	12,5	
Množství v kartonu (m²) Volume in card-board box (m ²) Anzahl im Karton (m ²) количество в коробке (M ²) Quantité dans le carton (m ²)	4,32	4,05	4,32	3,46	3,95	4,86	4,05	4,32	3,24	
Oblast použití Areas of application Anwendungsbereich Область применения Espaces d'application	21 - 23	21 - 23	21 - 23	21 - 23	21 - 23	21 - 23	21 - 23	21 - 23	21 - 23	
	21 - 23	31 - 33	31 - 32	31 - 34	31 - 33	31 - 32	31 - 34	31 - 32	31 - 34	
		41 - 42	41	41 - 43	41 - 42	41	41 - 43	41	41 - 43	

¹⁾ Zkosená hrana - výroba na zakázku

Beveled edge - build-to-order / Die abgeschrägte Kante - Auftragsproduktion / С фаской - Производство по заказу / Bord biseauté - production à la commande

²⁾ Zkosená hrana

Beveled edge / Die abgeschrägte Kante / С фаской / Bord biseauté

