



## Technický list 08.10a Univerzální textilní páska v návinech

**Výrobek** Vodotěsná páska s laminovaným polyetylémem na bavlněném textilním nosiči a kaučukovým lepidlem s extrémně vysokou přilnavostí a lepivostí citlivým na tlak.

**Vlastnosti**

- ▣ Okamžitě a snadno použitelná
- ▣ Extrémně vysoká lepivost a přilnavost;
- ▣ Extrémně vysoká pevnost spojených materiálů;
- ▣ Vodovzdorná, vodotěsná, odolná různým druhům namáhání;

**Použití**

- Pro interiéry i exteriéry;
- Bandážování a ovíjení potrubí, napojování tepelné izolace;
- Opravy poškozených a roztržených plachet stanů, celt a automobilových plachet;
- Opravy roztržených fóliovníků, upevňování a fixace chráničů a pod;
- Drobné opravy v automobilovém průmyslu jako prasklé hadice, poškozené kabely;

Balení	Šířka (mm)	délka (m)	počet ks / kartón
	25	25	36
	30	25	36
	38	25	24
	50	25	18
	25	50	48
	30	50	32
	38	50	32
	50	50	24

**Barva** Stříbrná

### Technické údaje

Základ	-	polyetylén na textilním nosiči
Tloušťka	mm	0,2
Přilnavost	N/cm	4 (testováno na ocel dle BS 3924)
Přilnavost	N/cm	3 (dle BS 3924)
Pevnost v tahu	N/cm	35 (dle BS 3924)
Aplikační teplota	°C	0-60
Teplotní odolnost po nalepení	°C	-40 / +80

**Podmínky skladování** V originálních uzavřených obalech ve vodorovné poloze na ořezaných hranách, v suchých skladovacích prostorách, chráněny před prachem, žářem, vlhkostí, UV zářením a chemickými výparry.

**Podklad** Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

**Aktualizace** Aktualizováno dne: 23.07.2012 Vyhотовeno dne: 13.10.2002

*Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100