

strato professional 310/311/312/313



1 POPIS PRODUKTU

Jednokomponentní všestranný lak na vodní bázi. Pro dřevěné podlahy všech zátěžových skupin v domácnostech i objektech. Lehké zpracování, dlouhá otevřená doba, bez vlastního žloutnutí, pachově neutrální.

Na bázi vysoce kvalitních akrylátových a uretanových disperzí. Vysoká odolnost. Giscod W2+, redukovaný obsah emisí. Odpovídá ÖNORM C 2354 Klasse C.

Všeobecné stavební povolení dle normy DIN/EN 14342: abZ-Nr. Z-157.10-157

310: Lesklý

311: Hedvábně matný, splňuje protiskluznou třídu R9 dle BGR181

312: Matný

313: Ultra matný

2 OBLASTI POUŽITÍ

Vhodný pro lakování dřevěných a korkových podlah a parket v domácnostech a v objektech. V případě obavy z bočního klížení se doporučuje provést základní lakování některým ze základních laků **strato**.

3 POUŽITÍ

Lak dobře protřepat. **strato professional 31x** nanést rovnoměrně lakovacím válečkem Aquatop ve 2-3 vrstvách. Mezi jednotlivými vrstvami provádět mezibrus brusnou mřížkou 120.

Upozornění:

- Odborně správně vybroušený a vytmelený povrch musí být čistý, suchý, bez olejových nebo voskových zbytků a bez prachu.
- V silně zatěžovaných prostorech se doporučuje aplikovat jednu vrstvu navíc.
- Teplota v prostoru a teplota materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí menší než +15°C.
- Dbát na všechna odborná pravidla.

4 SPOTŘEBA

cca 120-130 ml/m² (Vydatnost: 8 m²/l).

Pro dobrý rozliv a rovnoměrný optický vzhled povrchu je nutné aplikovat syté nátěry. Na silně savých površích je v závislosti na savosti zvýšená spotřeba při základní vrstvě možná.

5 DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po cca 3 hodinách (při 20 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu a pohybu vzduchu).

Pro dobro dřeva a pro zamezení přílišného bobtnání se doporučuje provést jeden nátěr laku na vodní bázi za den. Nízké teploty, zvýšená relativní vlhkost vzduchu a špatné větrání mohou dobu schnutí významně prodloužit. Plochu v prvních 3 dnech nevytírat navlhko. Nejdříve po 10 dnech mohou být na povrch položeny koberce.

strato professional 310/311/312/313



6 ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ

Po důkladném vytvrzení laku používat pro běžné čištění **euku clean** a pro ošetřování produktu **euku wax**. Dbát na všechny informace v eukula-návodu pro ošetřování lakovaných podlah dle DIN 18356.

7 SKLADOVÁNÍ

12 měsíců od data výroby v originálně uzavřené nádobě. Chránit před mrazem. Skladovat v chladu a suchu. Nátěrové hmoty uchovávat mimo dosah dětí.

Při změnách teplot při skladování nebo po otevření nádoby se mohou objevit naschlé kraje. Tyto před použitím přecedit.

8 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: voda, polyakrylát, polyurethan, glycolether, kyselina křemičitá, vosky, aditiva. Obsahuje směs z: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

voc (g/l) 43 (ISO11890) / GISCODE: W2+ / 2004/42/IIA(i)(140)140.

ADR/RID: žádná nebezpečí.

CLP: žádné označení nutné.

Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu bez obsahu nebezpečných látek. Uchovávat mimo dosah dětí.

Při aplikaci stříkáním používat kombinovaný filtr A2/P2. Při broušení používat prachový filtr P2. Během zpracování a schnutí se postarat o dobré větrání. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Při zasažení očí nebo kůže okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Nevylévejte do kanalizace, odpadu nebo půdy. Čištění nářadí ihned po použití vodou a mýdlem. Do sběrného kontejneru pro recyklaci vyhazujte pouze důkladně vyprázdněné obaly. Tekuté zbytky materiálu odevzdejte do sběrného místa pro staré laky. Barva obsahuje BNPD, CIT, MIT; informace pro alergiky na telefonním čísle v bezpečnostním listu.

9 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Vždy zkontrolovat číslo šarže. Do jednoho nátěru zpracovávat vždy pouze produkty se stejným číslem šarže. V případě rozdílných šarží smíchat produkty před zpracováním ve zvláštní nádobě.
- Čištění nářadí vodou. Doporučujeme dobře vyprané válečky skladovat úplně ponořené do vody, tím se zamezí vzniku naschlých zbytků. Při opakovaném použití nesmí ovšem váleček vnést do laku žádnou vodu.

10 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití eukula povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dema-dekor.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

strato professional 310/311/312/313



CC - Dr. Schutz
GmbH

Z-157.10-157

Oberflächenbehandlung
für Holzböden nach
DIN/EN 14342



Dr. Schutz Group® – We care about floors!

Vývoj · Výroba · Logistika

CC-Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

Fax: +49-(0)5152-9779-26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com



Výhradní dovozce pro Českou republiku

DEMA DEKOR CZ s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

Fax: +420 / 515 260 423

office@dema-dekor.cz · www.dema-dekor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.