

## strato perform 461/462



Oberflächenbehandlung  
für Holzböden nach  
DIN/EN 14342



### 1 POPIS PRODUKTU

Dvoukomponentní všestranný lak na vodní bázi. Pro silně zatěžované dřevěné podlahy a parkety v domácnostech i objektech. Lehké zpracování, bez vlastního žloutnutí, vhodný pro sportovní podlahy, není choulostivý na stopy po podpatcích.

Na bázi vysoce kvalitních akrylátových a uretanových disperzí. Giscode W3DD+, pachově neutrální. Odpovídá ÖNORM C 2354 Klasse C.

Všeobecné stavební povolení dle normy DIN/EN 14342: abZ-Nr. Z-157.10-155

461: Hedvábně matný

462: Matný

### 2 OBLASTI POUŽITÍ

Vhodný pro lakování dřevěných podlah a parket ve všech zátěžových skupinách. Vhodný pro povrchovou úpravu sportovních podlah dle DIN 18032 a DIN EN 14904. V případě obavy z bočního klížení se doporučuje provést základní lakování některým ze základních laků **strato**. Je povolen pro přelakování povrchů impregnovaných oleji **euku oil 1 FS** und **euku coloroil FS (\*)**.

### 3 POUŽITÍ

Nádoby s lakem před přidáním tvrdidla dobře protřepat. **strato perform 46x** smíchat důkladně a stejnoměrně s **Tvrdidlem M** v poměru 10:1. Po 10 minutách klidu ještě jednou promíchat a poté zpracovat. Nemíchat víc směsi, než bude možné zpracovat do 2 hodin. **strato perform 46x** nanést stejnoměrně lakovacím válečkem Aquatop na základním lakem připravený povrch ve 2 nátěrech, bez základního lakování ve 3 nátěrech. Mezi jednotlivými vrstvami provádět mezibus brusnou mřížkou 120.

Upozornění:

- Odborně správně vybroušený a vytmelený povrch musí být čistý, suchý, bez olejových nebo voskových zbytků a bez prachu.
- V silně zatěžovaných prostorách se doporučuje aplikovat jednu vrstvu navíc.
- Teplota v prostoru a teplota materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí menší než +15°C.
- Dbát na všechna odborná pravidla.

### 4 SPOTŘEBA

cca 120-130 ml/m<sup>2</sup> (Vydatnost: 8 m<sup>2</sup>/l).

Pro dobrý rozliv a stejnoměrný optický vzhled povrchu je nutné aplikovat syté nátěry. Na silně savých površích je v závislosti na savosti zvýšená spotřeba při základní vrstvě možná.

### 5 DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po cca 3 hodinách (při 20 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu a pohybu vzduchu).

## strato perform 461/462



Oberflächenbehandlung  
für Holzböden nach  
DIN/EN 14342



Pro dobro dřeva a pro zamezení přílišného bobtnání se doporučuje provést jeden nátěr laku na vodní bázi za den. Nízké teploty, zvýšená relativní vlhkost vzduchu a špatné větrání mohou dobu schnutí významně prodloužit. Plochu v prvních 3 dnech nevytírat navlhko. Nejdříve po 10 dnech mohou být na povrch položeny koberce.

### 6 ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ

Po důkladném vytvrzení laku používat pro běžné čištění **euku clean** a pro ošetřování produktu **euku wax**. Dbát na všechny informace v eukula-návodu pro ošetřování lakovaných podlah dle DIN 18356.

### 7 SKLADOVÁNÍ

12 měsíců od data výroby v originálně uzavřené nádobě. Chránit před mrazem. Skladovat v chladu a suchu. Nátěrové hmoty uchovávat mimo dosah dětí.

Při změnách teplot při skladování nebo po otevření nádoby se mohou objevit naschlé kraje. Tyto před použitím přecedit.

### 8 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: voda, polyakrylát, polyurethan, Glycoether, kyselina křemičitá, vosky, aditiva. Obsahuje směs z: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. voc (g/l) 72 (ISO11890) / GISCODE: W3/DD+ / 2004/42/IIA(j)(140)140.

ADR/RID: žádná nebezpečí.

CLP (základní lak): žádné označení nutné.

CLP (Tvrdidlo M): GHS07, Pozor. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. P405 Skladujte uzamčené. EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu bez obsahu nebezpečných látek. Uchovávat mimo dosah dětí.

Při aplikaci stříkáním používat kombinovaný filtr A2/P2. Při broušení používat prachový filtr P2. Během zpracování a schnutí se postarat o dobré větrání. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Při zasažení očí nebo kůže okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Nevylévejte do kanalizace, odpadu nebo půdy. Čištění nářadí ihned po použití vodou a mýdlem. Do sběrného kontejneru pro recyklaci vyhazujte pouze důkladně vyprázdněné obaly. Tekuté zbytky materiálu odevzdejte do sběrného místa pro staré laky. Barva obsahuje BNPD, CIT, MIT; Informace pro alergiky na telefonním čísle v bezpečnostním listu.

### 9 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Smíchané 2K-produkty mohou vyvíjet kysličník uhličitý a tlak. Nikdy nezavírat 2K-směsi natěsno, nebezpečí puknutí!
- Vždy zkontrolovat číslo šarže. Do jednoho nátěru zpracovávat vždy pouze produkty se stejným číslem šarže. V případě rozdílných šarží smíchat produkty před zpracováním ve zvláštní nádobě.

## strato perform 461/462



Oberflächenbehandlung  
für Holzböden nach  
DIN/EN 14342



- (\*) Dbát na informace v technickém doporučení „Upozornění pro olejovo-lakovou stavbu povrchové úpravy“.
- Čištění nářadí vodou. Doporučujeme dobře vyprané válečky skladovat úplně ponořené do vody, tím se zamezí vzniku naschlých zbytků. Při opakovaném použití nesmí ovšem váleček vnést do laku žádnou vodu.

### 10 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití eukula povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na [www.dema-dekor.cz](http://www.dema-dekor.cz) nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

**Dr. Schutz Group® – We care about floors!**

Vývoj · Výroba · Logistika

**CC-Dr. Schutz GmbH**

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

Fax: +49-(0)5152-9779-26

technik@dr-schutz.com · [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)



Výhradní dovozce pro Českou republiku

**DEMA DEKOR CZ s.r.o.**

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

Fax: +420 / 515 260 423

[office@dema-dekor.cz](mailto:office@dema-dekor.cz) · [www.dema-dekor.cz](http://www.dema-dekor.cz)

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čisticí techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.