

# TECHNICKÝ LIST


## METRÁŽOVÉ PVC NOVOFLOR EXTRA AMOS



Heterogenní PVC podlahová krytina v rolích NOVOFLOR EXTRA AMOS ochrannou vrstvou podléhá posouzení dle Nařízení EP a Rady č. 305/2011 a požadavkům harmonizované normy ČSN EN 14041.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	TLOUŠŤKA CELKEM	NÁŠLAP	VÁHA CELKEM *
<b>23/34/43</b>	<b>2,00 mm</b>	<b>0,70 mm</b>	<b>3,06 kg/m<sup>2</sup></b>
ČSN EN ISO 10582	ČSN EN ISO 24346	ČSN EN ISO 24340	ČSN EN ISO 23997
ROZMĚROVÁ STÁLOST	ZVLNĚNÍ PO VYSTAVENÍ TEPLU	OHEBNOST	TRVALÁ DEFORMACE
<b>≤ 0,40 %</b>	<b>≤ 8 mm</b>	<b>VYHOVUJE</b>	<b>≤ 0,10 mm</b>
ČSN EN ISO 23999	ČSN EN ISO 23999	ČSN EN ISO 24344	ČSN EN ISO 24343-1
VHODNOST POD KOLEČKOVÉ ŽIDLE	STÁLOBAREVOST	PEVNOST SPOJE PRŮMĚRNÁ HODNOTA	PEVNOST SPOJE JEDNOTLIVÉ HODNOTY
<b>ANO</b>	<b>min. 6</b>	<b>≥ 240 N/50 mm</b>	<b>≥ 180 N/50 mm</b>
ČSN EN ISO 4918	ČSN EN ISO 105-B02	ISO 16906	ISO 16906
KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	EMISE FORMALDEHYDU	ODOLNOST PROTI SKLUZU	PROTISKLUZ
<b>Bfl-s1</b>	<b>E1</b>	<b>DS</b>	<b>R11</b>
ČSN EN ISO 13501-1	ČSN EN 717-1	ČSN EN 13893	DIN 51130
CHEMICKÁ ODOLNOST	TEPELNÁ VODIVOST *		
<b>ANO</b>	<b>0,17 W/m.K</b>		
ČSN EN ISO 26987	ČSN EN ISO 10456		

Informativní hodnota \*



Výrobce: FATRA (Česká republika)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz