

# TECHNICKÝ LIST

## PODLOŽKY MIRELON



Mirelon je měkký a pružný pás z pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou.

TLOUŠŤKA	ŠÍŘE ROLE	STLAČITELNOST	PRUŽNOST
3 mm	1 m	7,1%	69%
		CSI ZLÍN, č. 216/07	CSI ZLÍN, č. 216/07

TRVALÁ DEFORMACE	KROČEJOVÝ ÚTLUM	TEPELNÁ VODIVOST	ODPOR DIFÚZE VODNÍ PÁRY
2,2%	18 dB	0,046 W/m.K	2247
CSI ZLÍN, č. 216/07	ČSN EN ISO 140-8	ČSN EN 14313	ČSN EN ISO 12572

OBJEMOVÁ HMOTNOST	NASÁKAVOST	HOŘLAVOST	ODOLNOST PROTI
25±5 kg/m <sup>3</sup>	max. 0,05 kg/m <sup>2</sup>	F	VLHKOSTI, KYSELINÁM, LOUHŮM, ROPNÝM LÁTKÁM ATD.
ČSN EN ISO 845	ČSN EN 13472	ČSN EN 13501-1	



## ISO 9001

LL-C (Certification)